

HOJA TECNICA DE PRODUCTO
Igol® Imprimante

IMPRIMANTE BITUMINOSO FORMA PARTE DEL SISTEMA **IGOL DENSO** PARA IMPERMEABILIZAR JARDINERAS Y ESTRUCTURAS ENTERRADAS.

DESCRIPCION

Igol Imprimante es una solución de asfalto refinado de alto poder adhesivo.

USOS

- Como Imprimante para garantizar la adherencia en la aplicación del **Sistema Igol** de impermeabilización.
- Como imprimante de juntas en las que se va a aplicar **Sika MultiSeal**.

VENTAJAS

- Listo para ser usado.
- Muy fácil de aplicar.
- Excelente penetración, impregna totalmente la superficie.
- Asegura la adherencia de materiales asfálticos.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:
La superficie debe estar sana, seca y limpia, libre de polvo, grasa u otras materias extrañas.
Preparación del producto:
Igol Imprimante viene listo para ser usado. Homogeneizar el producto antes de su aplicación.
Aplicación:
Extienda con brocha, escoba o rodillo, una capa delgada de Igol Imprimante sobre toda la superficie y déjela secar.
Limpie manos y herramientas con varsol o con un solvente convencional.
Consumo:
Aprox. 100 - 200 gr/m^2, dependiendo de la rugosidad de la superficie.

DATOS TECNICOS

Color:	Negro
Consistencia:	Líquida
Densidad:	0,87 kg/l ± 0,02 kg/l
Secado al tacto:	30 min. a 20°C, aprox.
Temp. de aplicación:	5°C a 40°C
Contenido de VOC(gr/l):	< 500

PRECAUCIONES

Igol Imprimante contiene solventes volátiles inflamables.
Provea los sitios de aplicación de suficiente ventilación y no aplique fuego directo sobre el producto. Mantenga el empaque tapado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Inflamable. Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
Mantengase fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco. No comer, fumar ni beber durante la manipulación. No respirar los gases/humos/vapores.
Evitar contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua, acudir al médico.
Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Llevar la ropa de protección adecuada durante la manipulación. En caso de ventilación insuficiente, utilizar equipo respiratorio adecuado.

PRESENTACION	Plástico: 3 kg y 16 kg
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	El tiempo de almacenamiento es de dos (2) años en sitio fresco y bajo techo, en su envase original bien cerrado. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.
CODIGOS R/S	R: 10/20/21 S: 2/3/20/21/23/24/25/26/33/36/38







Sika Colombia S.A.
Vereda Canavita, km 20.5
Autopista Norte, Tocancipá
Conmutador: 878 6333
Colombia - web:col.sika.com

NOTA

